

PROTIPOŽIARNA MALTA FP-C



Protipožiarny systém z maltovej zmesi.



Je určený na zabudovanie do požiarnych deliacich konštrukcií a plní funkciu tesnení prestupu cez požiarnu deliacu konštrukciu stavieb:

- jednotlivých káblov
- káblových zväzkov
- káblových látok
- kovových potrubí s nehorľavou izoláciou
- plastových potrubí v kombinácii systému manžiet

Vlastnosti:

- vodou riediteľná, suchá maltová zmes
- výborná príľnavosť k betónu a ocelovým konštrukciám opatrených základnou farbou
- bez obsahu azbestu
- aplikácia pomocou maltového čerpadla alebo manuálne

Požiarna odolnosť:

EI 120 podľa STN 92 0201-2:2000.

Obsah kg	Obj.č.	Bal./ks
20	893 307 20	1

Technické údaje	
Materiál	maltová zmes s cementovým spojivom a obsahom kamennej vlny
Objemová hmotnosť	600-800 kg/m ³ v suchom stave
Pomer miešania	1:1
Pracovná teplota	> +5 °C
Čas spracovania	cca. 45 min.
Spotreba	cca. 30 kg/m ² - obojstranne
Použitelnosť	stena min. hrúbky 150 mm
Maximálny rozmer otvoru	stena 600 x 600 mm
Požiarna odolnosť	EI 120
Skladovateľnosť	12 mesiacov


Pracovný postup



Vyčistiť otvor a navlhčiť.




Zmiešať suchú maltovú zmes s vodou v predpísanom pomere.



Otvor vyplniť doskami z minerálnej vlny.



Na celú plochu upchávky naniesť maltu.



Označiť prestup.